

DURSILITE AR ENDUIDO

Enduido para interiores



DESCRIPCIÓN

Dursilite AR Enduido interior ofrece una óptima cremosidad facilitando su aplicación y dando como resultado un acabado liso y de perfecta terminación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dursilite AR Enduido interior ofrece una óptima cremosidad facilitando su aplicación y dando como resultado un acabado liso y de perfecta terminación. Además, es apto para proyección.

Una vez seco, presenta una gran adherencia y simpleza en el lijado. Compatible con todo tipo de selladores. Sus componentes aditivos de alta efectividad le confieren una gran resistencia a los hongos y excelente anclaje.

AVISOS IMPORTANTES

- No aplique **Dursilite AR Enduido** interior sobre sustratos húmedos o sin tratar adecuadamente
- No aplicar **Dursilite AR Enduido** interior con una temperatura inferior a +5°C o superior a +40°C
- De ser necesario, evalúe el tratamiento adecuado de la superficie antes de aplicar **Dursilite AR Enduido** interior
- No agregar cemento, yeso, o agua o cualquier otro producto no especificado en esta ficha o en otra proporción a la indicada

CÓMO APLICAR

Preparación del sustrato

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y alcalinidad. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo, para evitar que el revestimiento copie imperfecciones del soporte. De existir formaciones de hongos o algas: Lavar con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua limpia, enjuagar con abundante agua y dejar secar. En revoques cementicios nuevos: dejar transcurrir 30 días en exterior y de 60 a 90 días en interior para asegurar un adecuado fraguado.

Es conveniente la aplicación de **Dursilite AR Fijador** previa aplicación de **Dursilite AR Enduido** interior.

Preparación del producto

Dursilite AR Enduido interior se presenta listo para su uso.

Aplicación del producto

Dursilite AR Enduido interior se puede aplicar a espátula, llana o soplete. Por su excelente plasticidad admite aplicar capas de hasta 3 mm de espesor por mano sin cuartear. En condiciones óptimas de humedad y temperatura, respetar el tiempo de secado especificado y luego lijar. Si es necesario repetir la aplicación.

LIMPIEZA

Las herramientas y elementos utilizados en la aplicación de **Dursilite AR Enduido** interior pueden limpiarse fácilmente con abundante agua mientras el producto esté fresco.

CONSUMO

▪ **Dursilite AR Enduido** interior: 1 lt por m² por mano.

En todos los casos, el consumo está fuertemente influenciado por la rugosidad y absorción del soporte.

PRESENTACION

Dursilite AR Enduido interior se presenta en baldes plásticos de 10 lts y de 20 lts a pedido.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco evitando contacto directo con la luz solar. Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consume en su totalidad. Vida útil 12 meses en condiciones óptimas de almacenamiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Para una mayor y más completa información en referencia al uso seguro de nuestros productos, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad, disponible en nuestra web www.mapei.com.ar

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

DATOS TÉCNICOS (valores típicos)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Consistencia: Pastoso - Opaco

Color: Blanco

DATOS DE LA APLICACIÓN

Relación de dilución: Sin dilución

Consumo: 1 lt por mano, dependiendo la rugosidad de superficie

Secado entre manos: 4 a 6 horas dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura.

Temperatura de aplicación: De +5 °C a +40 °C

ADVERTENCIAS

Las informaciones y prescripciones anteriores, aunque corresponden a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, como meramente indicativas y sujetas a confirmación mediante aplicaciones prácticas. Por tanto, quien tenga intención de usar este producto, debe asegurarse de antemano que es adecuado para la utilización prevista. En cualquier caso el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

La versión actualizada de esta ficha técnica está disponible en la web www.mapei.com.ar

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha de Datos Técnicos puede ser copiado en otro documento relacionado con el proyecto, pero el documento resultante no complementará o reemplazará los requisitos de esta Ficha Técnica vigente en el momento de la instalación del producto MAPEI. La Ficha de Datos Técnicos más actualizada puede descargarse de nuestro sitio web www.mapei.com.ar

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL TEXTO, REQUISITOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA DE DATOS TÉCNICOS EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

Mapei Argentina SA

Ruta Panamericana (9) Km 51, Colectora Este, Ramal Escobar - B1625 - Escobar - Buenos Aires



+54 (348) 443-5000



www.mapei.com.ar



contacto@mapei.com.ar

6670-2-2025 es-ar (AR)

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley.

