

DURSILITE AR MASILLA PLUS

Masilla para tomado de Juntas en la construcción en seco + Enduido para interiores



DESCRIPCIÓN

Dursilite AR Masilla Plus es un producto formulado a base de polímeros en emulsión, cargas minerales seleccionadas y aditivos especiales para conformar una pasta blanca de alta viscosidad.

Algunos ejemplos de aplicación

- Pegado de cintas de papel o tramadas para el tomado de juntas de placas de roca de yeso en paredes y/o cielorrasos
- Recubrimiento de tornillos y sujeción de perfiles utilizados en la construcción en seco
- Nivelación de paredes interiores previa aplicación de Pinturas
- Ideal para corregir y reparar pequeñas imperfecciones en superficies interiores a ser pintadas o revestidas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto formulado a base de polímeros en emulsión, cargas minerales seleccionadas y aditivos especiales para conformar una pasta blanca de alta viscosidad. **Dursilite AR Masilla Plus** está recomendada para el pegado de cintas de papel o tramada, tomado de juntas, recubrimiento de tornillos de sujeción, perfiles, reparar zonas dañadas o irregularidades de placas, y/o terminación final en tabiques y cielorrasos de placa de roca de yeso.

AVISOS IMPORTANTES

- No aplique **Dursilite AR Masilla Plus** sobre sustratos húmedos o sin tratar adecuadamente
- No aplicar **Dursilite AR Masilla Plus** con una temperatura inferior a +5°C o superior a +40°C
- De ser necesario, evalúe el tratamiento adecuado de la superficie antes de aplicar **Dursilite AR Masilla Plus**
- No agregar cemento, yeso, o agua o cualquier otro producto no especificado en esta ficha o en otra proporción a la indicada

CÓMO APLICAR

Preparación del sustrato

Antes de utilizar la **Dursilite AR Masilla Plus**, verificar que las superficies a cubrir se encuentren firmes, secas, limpias, sin polvo, grasas y cualquier elemento contaminante.

Preparación del producto

Dursilite AR Masilla Plus se presenta listo para su uso.

Aplicación del producto

Aplicar una capa fina de **Dursilite AR Masilla Plus** con espátula en las uniones de placas, cubriendo aproximadamente de 6 a 7 cm de ancho y sin dejar secar coloque la cinta para juntas presionando con la espátula para que adhiera sobre la masilla, procurando retirar todo el excedente, dejar secar. Aplicar una segunda mano utilizando una espátula más ancha y dejar secar. Luego aplicar una tercera mano para nivelar la superficie y dejar secar. Se deberán cubrir las cabezas de tornillos siguiendo las mismas instrucciones.

Una vez finalizada la aplicación de la **Dursilite AR Masilla Plus**, lijar la superficie, si fuera necesario con papel de lija de grano fino. **Dursilite AR Masilla Plus** ofrece una porosidad distinta a la del cartón de las placas de roca yeso laminado, por este motivo, antes de pintar se recomienda aplicar una mano de **Dursilite AR Fijador** al agua.

LIMPIEZA

Las herramientas y elementos utilizados en la aplicación de **Dursilite AR Masilla Plus** pueden limpiarse fácilmente con abundante agua mientras el producto esté fresco.

CONSUMO

- Para tomado de juntas y recubrimiento de fijaciones: 0,90 kg por m².
- Para masillado completo: 0,60 kg por m².
- **Dursilite AR Masilla Plus** para ambas tareas: 1,50 kg por m².

En todos los casos, el consumo está fuertemente influenciado por la rugosidad y absorción del soporte.

PRESENTACION

Dursilite AR Masilla Plus se presenta en baldes plásticos de 7 kg y 15 kg.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco evitando contacto directo con la luz solar. Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consume en su totalidad. Vida útil 12 meses en condiciones óptimas de almacenamiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Para una mayor y más completa información en referencia al uso seguro de nuestros productos, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad, disponible en nuestra web www.mapei.com.ar

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

DATOS TÉCNICOS (valores típicos)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Consistencia: Pastoso - Opaco

Color: Blanco

DATOS DE LA APLICACIÓN

Consumo: 1,5 kg por m² para tomado de juntas, recubrimiento de fijaciones y masillado completo por mano, dependiendo la rugosidad de superficie

Secado:

Al tacto: 1 a 2 horas

Entre manos: 3 a 4 hs

Tiempo de espera para lijado: 4-6 h

Final: 24 hs dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura.

Temperatura de aplicación:

De +5 °C a +40 °C

Compuesto Orgánicos Volátiles:
Análisis basado en LEED V 3.0,
2009
costos utilizados en la obra.

2-5 G/L 6LT; 150 G/L

ADVERTENCIAS

Las informaciones y prescripciones anteriores, aunque corresponden a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, como meramente indicativas y sujetas a confirmación mediante aplicaciones prácticas. Por tanto, quien tenga intención de usar este producto, debe asegurarse de antemano que es adecuado para la utilización prevista. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

La versión actualizada de esta ficha técnica está disponible en la web www.mapei.com.ar

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha de Datos Técnicos puede ser copiado en otro documento relacionado con el proyecto, pero el documento resultante no complementará o reemplazará los requisitos de esta Ficha Técnica vigente en el momento de la instalación del producto MAPEI. La Ficha de Datos Técnicos más actualizada puede descargarse de nuestro sitio web www.mapei.com.ar

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL TEXTO, REQUISITOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA DE DATOS TÉCNICOS EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

Mapei Argentina SA

Ruta Panamericana (9) Km 51, Colectora Este, Ramal Escobar - B1625 - Escobar - Buenos Aires



+54 (348) 443-5000



www.mapei.com.ar



contacto@mapei.com.ar

6672-6-2025 es-ar (AR)

La reproducción de textos, fotografías e ilustraciones de esta publicación está totalmente prohibida y será perseguida por la ley.

